

MP-PLASTER Type-B

デザインが濃色の場合

パッケージに含まれるもの

<MP 93シート> <プラスターシート> <リケイ紙>



シリコン紙

必要な機器等



レーザープリンター

熱プレス機

白トナー・RIPソフトがある場合の手順です。
RIPソフトがない場合は、別紙の手順で印刷してください。

- MP93シートの光沢面に鏡像でレーザープリンタで印刷。(普通紙モード)
※トナー濃度70%以上の色彩でご使用ください。
淡い色やグラデーションは抜き取りできませんのでご注意ください。
- MP93シートの印刷面とプラスターシートの乳白面を重ね、ラミネーターに通します。ラミネーター内部での紙詰まりには十分注意してご使用ください。
(ラミネーターがない場合は次の工程でプレスを表裏2回してください)
- プラスターシートが上になった状態にして約20秒プレス。
熱いうちにプレス機の上でプラスターシートをすばやく剥がします。(一定の速さで鋭角に)
※圧力: 300~500kg程度、温度135°C程度
※A3サイズの場合は約30秒表裏プレス推奨です
※失敗する場合は表裏2回のプレスをしてください
これで抜ける転写マークができあがります。
※マークが出来上がったら、4辺を切り落とします。
(用紙の端に糊が残っている場合がある為)
- 布地にSTEP3の転写紙をのせ、プレスします。
※圧力: 300~500kg程度、温度: 約135°C (生地温度に合わせてください) 時間: 約20秒
- 完全に冷めてから(10分以上放置)裏紙を慎重に剥がします。
- リケイ紙をのせて再プレスしたら完成
温度: 135°C以上(生地温度に合わせてください)
プレス: 圧力300~500kg程度 時間: 15秒
※シリコン紙には表裏はありません。

コーナーを少し
折り曲げておく
とプレスした後で
剥がしやすいです



商品製作動画



リケイ紙について

リケイ紙は転写紙と熱板の接着を防ぐためにシリコンを塗布した用紙です。1枚で何度でも使えます。
オープンペーパーなどのシリコンが塗布された用紙でも代用できますが、なるべく付属のシリコン紙を使う事を
おすすめします。

カラーコピー&カラーレーザープリンターについて

紙詰まりなどで機器の内部に汚れが付着している場合などは、普通紙を連続通紙するなどして十分汚れを取り
除いてから新しい用紙に印刷するようにしてください。
なお、機器のメーカーでは純正品以外のコート紙などを使用することを認めておりませんので、この用紙の
使用はあくまで自己責任でお願いします。

《お取り扱い上の注意》

- この用紙はカラーコピーおよびカラーレーザープリンター専用ですので、それ以外のコピー機やプリンタ
では使用しないでください。ご購入後3ヶ月以内を目処にご使用ください。
- 125°Cに耐えられる布地であれば圧着可能ですが、凹凸のある生地等特殊な生地の場合は十分なテスト後
にお使いください。
- プリント作業は圧力と熱が均一にかかるプレス機を使用してください。
- プレス機に表示される温度と実際の表面温度とで差がある場合がありますので、十分にテストをして、
ご使用のプレス機に合った温度設定でご使用ください。
- 残った用紙は袋に戻して密閉し、直射日光を避け、乾燥した場所で水平に保管してください。
- この用紙の使用により生ずる一切の損害に対する賠償には応じかねることをご了承の上ご使用ください。
(レーザープリンター、ラミネーター、プレス機等の機器を含む)